

Art 324 **ASTAR POLIURETAN**
Astar transparent me dy përbërës për lyerjen e drurit

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Astar poliuretan transparent me dy përbërës për lyerjen e drurit, me shtrim mbushje dhe tripsje të mirë.

KËSHILLIME:

- Kujdes nga gazrat e krijuara
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me dylent nitro
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqia e cila do të trajtohet me bojë duhet të jetë e pastër nga pluhurat vajërat dhe e thatë nga uji. Temperatura e ambientit duhet të jetë nga 10°C-35°C. Lagështia relative e ajërit <75%. Astari përzihet me tharësin Art 324 në masën 2:1 dhe shtohet dhe hollues poliuretan në masën 10-20% pasi përzihet mirë hidhet në pompë dhe bëhet shpërndarja uniforme në sipërfaqen që do lyhet. Presioni i pompës së sprucës duhet rreth 3.5atm dhe diametrik i spruces 1.7-2.5mm. 90minuta mbas lyerjes në temperaturën 20°C është gati rër proceset e tjera.

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira vajore
Aspekti vizual:	lëng transparent i trash
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqësore 20 min Për gërryerje 90 min

Hollimi A:B:Hollues: 100:50:20
Perdorimi: spruco
Konsumi: 7-10 m²/lt me një dorë
Konfeksioni : 5kg, 20kg

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
