

## Art 7010 **STUKO VENECIANE** Bojë dekorative për mure

---

### **KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:**

Stuko Veneciane është një produkt i ri që imiton efektin e Stukos Veneciane tradicionale dhe shumë efekte të tjera dekorative .Perberja ne formulacion e fillerave te perzjedhur I jep ambjenteve ku perdoret nje efekt shik.

---

### **KËSHILLIME:**

- Ruaje produktin nga ngricat
  - Përdoret në temperaturat nga 5°C-30°C
  - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
  - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
- 

### **PËRDORIMI:**

Produkti mund te aplikohet mbi siperfaqe te te gjitha llojeve mjafton te jene trajtuar me produktet e nevojsheme.Siperfaqia duhet te jete lisho,e paster dhe pa vajera.Per nje finiture cilesore siperfaqia duhet te jete e stkuar.

#### **1. FEKTI STUKO VENECIANE TRADICIONALE**



(shembull i efektit final)

Hapi 1,2 e 3:



Aplikohet një dorë stuko në mënyrë lisho dhe lihet të thahet për 4-5 orë

Aplikohet dora e dytë duke krijuar efektin shpatull dhe lihet te thahet për 4-5 orë.

Efekti final lucido jepet duke kaluar shpatullen e inoksit gjat fazës së tharjes

Hapi 4: Eshte e mundur të mbrohet me cerë (top coat) mbasë tharjes complete,tëpaktën të kalojnë 2-3 ditë

**Mjetet e punës:** shpatull inoksi

**Konsumi:** afërsishtë 500- 600gr/m<sup>2</sup>

**Hollimi:** gati per perdorim.

Me këtë llojë stuko është e mundur të arrihet efekti tradicional i stukos veneciane duke kursyer nje dore(kalohet një dorë stuko më pak),pra perdoret më pak material.

## 2. EFEKTI STUKO VENECIANE ME SHUM NGJYRA



(shembul i efektit final)

Hapi 1: Aplikohet me shpatull nje dore Stuko duke krijuar nje siperfaqe homogjene.

Hapi 2, 3 e 4:



Aplikohet dora e dyte kur e para eshte thare.  
Koha e tharjes: 4-5 ore.



Aplikohet dora e trete me ngjyre te ndryshme nga e para duke bere efektin shpatull si ne foto .kjo kur dora e dyte eshte thare.



Efekti lucido jepet duke kaluar shpatullen e inoksit gjate fazes se tharjes.

Hapi 5:: Eshte e mundur të mbrohet me cerë (top coat) mbasë tharjes complete,tëpaktën të kalojnë 2-3ditë

**Mjetet e punës:** shpatull inoksi

**Konsumi:** afërsishtë 500- 600gr/m<sup>2</sup>

**Hollimi:** gati per perdorim.

### 3. EFEKTI I REVE



(Shembull i efektit final)

Hapi 1: Aplikohet nje ose dy duar stuko me penello e holluar me uje.

Hapi 2 e 3:



Aplikohet stukoja me penello duke kërë lëvizjë të ndryshme në disë drejtime për të krijuar efektin e reve.



Efekti final semilucido jepet duke kaluar shpatullen plastike ne fazen e tharjes.

**Mjetet e punes:** Penello dhe shpatull plastike

**Konsumi:** rreth 500-600gr/m<sup>2</sup>.

**Hollimi:** 10-15% me uje

#### 4. EFEKTI I MENDAFSHIT




(Shembull i efektit final)

Hapi 1, 2 e 3:



Aplikohet një dore stuko me rrol e holluar me ujë  
Koha e tharjes: 4-5 ore.



Aplikohet dora e dytë me rrol.



Efekti i mendafshit semilucido behet duke e kaluar me shpatull plastike ,duke e bërë levizjen nga lartë poshtë dhe nga majta ne te djathtë gjatë tharjes

**Mjetet e punes:** Penello dhe shpatull plastike

**Konsumi:** rreth 400-450gr/m<sup>2</sup>.

**Hollimi:** 10-15% me uje

---

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit të produktit këshillojmë gjithmon që të bëhet prova paraprake me produktin

---