

Art 360 **LLAK LUCIDO**

Llak transparent me dy përbërës për lyerjen e drurit

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Llak poliuretan transparent me dy përbërës, me shtrim mbushje dhe qëndrueshmëri nga gërvishtjet me shkëlqim.

KËSHILLIME:

- Kujdes nga gazrat e krijuara
- Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me dylent nitro
- Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
- Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura

PËRDORIMI:

Sipërfaqja e cila do të trajtohet me bojë duhet të jetë e pastër nga pluhurat vajërat dhe e thatë nga uji. Temperatura e ambientit duhet të jetë nga 10°C-35°C. Lagështia relative e ajrit <75%. Astari përzihet me tharësin në masën 2:1 dhe shtohet dhe hollues poliuretan në masën 10-20% pasi përzihet mirë hidhet në pompë dhe bëhet shpërndarja uniforme në sipërfaqen që do lyhet. Presioni i pompës së spruces duhet rreth 3.5atm dhe diametri i sprucos 1.7-2.5mm. 90minuta mbas lyerjes në temperaturën 20°C bëhet tripsia dhe pastrimi nga pluhurat e krijuar dhe më mbas kalohet me llakun transparent i cili përzihet me katalitin Art 305 dhe hollohet me hollues poliuretanic.

KARAKTERISTIKAT

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Lidhesi : | Me rrëshira vajore |
| Aspekti vizual: | lëng transparent palierin |
| Tharja (ne temp. 20°): | sipërfaqësore 20 min |
| Hollimi A:B:Hollues: | 100:100:5 |

Perdorimi: spruco
Konfeksioni : 5kg,20kg

Te gjitha të dhënat teknike të mësipërme janë rezultat i eksperiencës tonë, kanë karakter orientues për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshojnë në bazë të ndryshimeve të mundshme të lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
