

Art.4000 **ATAVIL D3**

Ngjitës druri për ambiente te jashtme dhe të brendëshme D3

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Ngjitës druri me bazë ujore me ngjitje të shkëlqyer dhe rezistente ndaj ujit kur thahet në përputhje me standartin EN 204 e klasifikuar D3 .Përdoret për parkete dyer dritare mobilje druri,i përshtatshëm për ngjitje dru me dru aty ku kërkohet rezistenca nga uji

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat mbi 10°C
 - Respektoni kohën e tharjes
 - Rezistenca ndaj ujit të provohet mbas 7 ditësh
 - Vendosja e shtresës së hollë mund të coj në stakim të ngjitjes
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

Duke përdorur mietet e duhura Atavil D3 hapet në mënyrë uniforme mbi sipërfaqen që do ngjitet.Sipërfaqet që do ngjiten duhet të jenë të pastra nga pluhurat dhe papastërtitë.Për dru ekzotik këshillohet lyerja me ATAVIL D3 në të dyja sipërfaqet që do ngjiten.Sasia e ngjitësit varet nga lloji i sipërfaqes dhe materialit.Mbas ngjitjes duhet të ushtrohet një presion 3-5kg/cm² derisa të thahet materiali

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira me bazë ujore
Aspekti vizual:	leng i bardhë i trsh
Tharja (ne temp. 20°):	15-30 minuta
Perdorimi:	Penello,rrullo,

Konsumi: 140-180gr/m²
Konfeksioni : 4kg/20kg/130kg/1000kg

Te gjitha të dhënat teknike të mësipërme janë rezultat i eksperiencës tonë, kanë karakter orientues për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme të lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqen që do të aplikohet
