

Art 6000 **TEMPERA** Bojë traspirante për mure të brendëshme

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Bojë me bazë rrëshirash ujore, pigmente mbulues, lënde antibakterie e filler. Përdoret për lyerjen e guzhinave, banjave tavaneve, në pergjithesi kapanoneve, magazinave, bodrumeve, garazheve. Ka një mbulim mjaft të mirë, rezistencë anti bakteriologjike

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat nga 10-30
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqe e re:

Lyhet me një dorë astar fixocril (me bazë uji) dhe mbas të paktën 4 orëve lyhet me dy duar boje Tempera të holluar me 15%-25% me uje

Sipërfaqe e lyer më parë:

E lyer me bojë plastike: stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme: pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë astar fixorilnë të gjithë sipërfaqen. Mbas të paktën 4 orëve lyhet me dy duar boje Tempera

E lyer me hidromat ose gëlqere që fshihet: stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme: pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë

astar fixorilnë të gjithë sipërfaqen.Mbas të paktën 4 orëve lyhet me dy duar boje
Tempera

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me bazë vinilversatata
Aspekti vizual:	Pasta tiksotropika
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqesore 40 minuta
	E plotë: 2 ore-
	Dora e dyte mbas 4 oresh
Hollimi:	Me uje deri ne 25-30%
Perdorimi:	Penello,rrullo,e spruco
Konsumi:	10-14 m/lt
Konfeksioni :	3lt,9lt,14,lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
