

Art 6007 **QUARZO** Bojë akrelike për jashtë

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Madhësia kalibruar grimcë dhe aditivëve të zgjedhura Bojë uji me bazë lidhës akrilik alkali rezistent me pluhur kuarci dhe pigmente rezistete kundër dritës për lyerjen e sipërfaqeve murale të jashtmetë reja ose të lyera më parë.shtrihet mirë mbulon mirë dhe ruan mirë pigmented në kohë.Ka një rezistecë të lartë nga agjentët atmosferik .

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat nga 10°C-30°C
 - Mos të përdoret në sipërfaqe të nxehta ose që i bie direkt dielli
 - Preferohet që sipërfaqia e lyer të mbrohet nga shirat në 48 orët e para mbas lyerjes
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqe e re:

Sipërfaqet me suva të reja duhet të lyhen 30/40 ditë mbas suvatimit Lyhet me një dorë astar me bazë uji ose nefti dhe mbas të paktën 12 orëve lyhet me dy duar bojë të holluar me 20%-30% me uje

Sipërfaqe e vjetër

E lyer ose jo më parë me bojë: gërryhen me me furce metali dhe hiqen të gjitha sipërfaqet e stakuara ,lahet sipërfaqia e murit me uje me presion të ulët dhe lihet të thahet.Korrigjohen pjesët e prishura të murit me stuko ose fino dhe lihet të thahet

mirë. Aplikohet një dorë astar murofix në të gjithë sipërfaqen. Mbas të paktën 12 orëve lyhet me dy duar bojë

KARAKTERISTIKAT

| | |
|-------------------------------|---|
| Lidhesi : | Me rrëshira stirol akrelike |
| Aspekti vizual: | Pastë tiksotropike |
| Tharja (ne temp. 20°): | sipërfaqesore 40 minuta E plotë: 2 ore Dora e dyte mbas 4 oresh |
| Hollimi: | Me uje deri ne 20-30% |
| Perdorimi: | Penello, rullo, e spruco |
| Konsumi: | 10-12 m ² /lt me një dorë |
| Konfeksioni : | 3lt, 10lt, 14, lt |

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë, kan karakter orientues për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
