

Art 8000 **FIXOCRIL** Astar me bazë uji për mure të brendëshme

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Astar forcues për sipërfaqet e brendëshme që përdoret përpara lyerjes me bojë .Unifikon aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe përmirson lidhjen e sipërfaqes së murit me bojën

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
- Përdoret në temperaturat nga 10°C-30°C
- Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
- Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë

PËRDORIMI:

Sipërfaqe e re:

Aplikohet një dorë astar fixocril dhe mbas rreth 4 orë bëhet lyerja me bojën e zgjedhur për lyerje

Sipërfaqe e lyer më parë:

Stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme: pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë astar fixocril në të gjithë sipërfaqen. Mbas të paktën 4 orëve lyhet me bojën e zgjedhur për lyerje

KARAKTERISTIKAT

Lidhësi :	Me rrëshira me bazë ujore
Aspekti vizual:	Pastë tiksotropike
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqesore 40 minuta E plotë: 2 ore Dora e dyte mbas 4 orësh
Hollimi:	Me uje deri ne 50%-200%%
Përdorimi:	Penello, rrullo, e spruco
Konsumi:	8-10 m ² /lt me një dorë
Konfeksioni :	3lt, 9lt, 14lt

Te gjitha të dhënat teknike të mësipërme janë frut i eksperiencës tonë, kanë karakter orientues dhe nuk përbëjnë garanci për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme të lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përdorimi i produktit bëhet nga klienti jashtë mundësive tona të kontrollit teknik, dhe evitojmë çdo përgjegjësi
