

## Art 914/915 **EPOSOL TRASPARENT**

Bojë epokside për lyerjen e sipërfaqeve të brendëshme horizontale dhe vertikale

---

### **KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:**

---

- Bojë epoksid/poliamide me dy përbërës lyerjen sipërfaqeve të ndryshme hekuri, betoni, muri
  - Rezistente ndaj deterësiveve alkooli dhe solventeve
  - Rezistente ndaj vajrave dhe grasos
  - E thjeshtë në përdorim
  - Aftësi lidhëse shumë të mirë me sipërfaqet që do punohet më parë të trajtuara sipas standartit
  - Mbulim shumë të mirë
  -
- 

### **KËSHILLIME:**

- Përzijeje në raportin e këshilluar përbërësin A dhe B
  - Sipërfaqja ku do aplikohet duhet të ket lagështi jo më të madhe se 3% dhe nga moment i hedhjes se cimentos duhet te ken kaluar jo më pak se 28 ditë dhe ne hekur pasi është lyer me nje dorë antiruxho epokside
  - Produkti punohet me shpejtësi dhe për të pasur një uniformitet të sipërfaqes së punuar.
  - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
  - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
  - Përdoret per sipërfaqe ku kërkohet një rezistencë e lartë mekanike dhe kimike
- 

### **PËRDORIMI:**

Sipërfaqja e cila do të trajtohet me bojë duhet të jetë e pastër nga pluhurat vajërat dhe e thatë nga uji. Temperatura e ambientit duhet të jetë jo më e vogël se 10 gradë. Lagështia relative e ajërimit <5%.

Pastrohet ose gërryhet sipërfaqja ,stukohet dhe riparohet sipërfaqja nëse ka, Kalohet një dorë EPOSOL transparent 914/915 I holluar dhe me hollues epoksid 20% për sipërfaqet e betonit ose në rastet e sipërfaqeve të hekurit me Primer epoksid antiruxho 952/903 I cili ndihmon në përforsimin e sipërfaqes dhe ruajtjen e sipërfaqes.

Produkt I përshatshëm për dysheme, ku kërkohet rezistencë e lartë kimike. Anije në pjesën që zhytet në ujë. Në rastë të përdorimit në ambiente të jashtëmë këshillohet të mbrohet nga rrezet UV

---

Bëhet përzjerja e dy përbërësve A+B në raport 100:100 me përzierës professional në mënyrë uniformed he shtohet dhe 20% hollues epoksid në doren e parë dhe në dorën e dytë bëhet përzjerja dhe përdoret pa hollues. Bëhet lyerjame furcë rrulë ose spruco në me dy duar të kryqëzuara .

---

## KARAKTERISTIKAT

<b>Lidhesi(A+B) :</b>	Përzjerje rezinash epokside dhe poliamide
<b>Aspekti vizual:</b>	lëng i trash me ngjyrë (simbas kërkesës)
<b>Tharja (ne temp. 20°):</b>	5-8 ore
<b>Hollimi A:B:</b>	100:100
<b>Perdorimi:</b>	shpatull ,rrul,furce
<b>Konfeksioni :</b>	5kg,10kg,20kg
<b>Konsumi :</b>	0.150-220kg/m <sup>2</sup> ne varesi te siperfaqes që do lyhet

---

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për përdorimin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Kur përdorimi i produktit bëhet nga vet klienti jashtë mundesive tona të kontrollit teknik ,dhe evitojmë cdo përgjegjësi

---